DECORNOVO FERROMICACEO

DECORA SYSTEM

FERROMICACEO è uno speciale smalto composto da resine acriliche e pigmenti di ossido di ferromicaceo che donano alle superfici l'aspetto di ferro battuto anticato. La particolare struttura a tegola dei pigmenti micacei forma una barriera contro gli agenti atmosferici e i raggi U.V., impedendo la degradazione del supporto.
Il prodotto non cola ed è dotato di ottima dilatazione, caratteristica che gli consente un'ottima copertura anche su supporti irregolari.

Tipo di supporto:

- Ferro, Legno, Lamiera Zincata, PVC, ecc...

Preparazione:

Tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto.
Superfici in Ferro: Pulire la superficie da verniciare eliminando eventuali parti in fase di distacco mediante spazzolatura. Tracce di sporco o grasso vanno eliminate con sgrassanti idonei.
Nel caso di presenza di ruggine applicare, dopo la pulizia, una mano di convertitore di ruggine, quindi applicare una o più mani di FONDO ANTIRUGGINE.
Superfici in Legno: Pulire le superfici eliminando vecchie vernici o smalti non aderenti al supporto mediante carteggiatura; eventuali parti mancanti vanno ricostruite con appositi stucchi per legno. Applicare una o più mani di FONDO PER LEGNO. Non applicare su fondi umidi o polverosi.

.Precauzioni:

Mescolare bene prima dell'uso.
Condizioni atmosferiche non idonee possono influenzare negativamente i tempi d' essiccazione, compromettendo le caratteristiche prestazionali ed estetiche del prodotto.
Rispettare i tempi di asciugatura raccomandati.

APPLICAZIONE

PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO.

Confezioni: Lt.2,5 Lt.0,75

Colori disponibili:

Tinte pronte e colori Cartella Decornovo

Composizione:

Resina Acrilica in dispersione acquosa e pigmenti di ossido di ferro micaceo selezionati

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:

secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail:decora@coloridecora.it

DATI TECNICI:	
Condizioni ambientali:	T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 12-24h
Diluizione:	Pronto Uso: max 5% Spruzzo: 10%
Resa:	*Con una mano:* 8-9 m²/Litro secondo assorbimento del supporto
Grado di brillantezza:	Molto Opaco – <5 a 85°
Massa volumica:	1,40 kg/L +/- 0,05
pH:	8-8,5
Resistenza agli alcali (UNI 10795):	Pittura resistente agli alcali

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail:decora@coloridecora.it