ECCELSA

Pittura lavabile acrilica
Antimuffa
A base di Ioni d'Argento
Esterno/Interno

Pittura lavabile per interno/esterno, dotata di ottimo punto di bianco,alta copertura, alta lavabilità, pennellabilità e resa. Alta resistenza della pellicola agli UV e all'attacco degli agenti atmosferici.
Additivata con biocida, specifico contro la formazione di muffe.
A base di legante acrilico e ioni argento, inibisce lo sviluppo di diversi ceppi batterici e funghi: Staphylococcus Aureus, Pseudomonas Aeruginosa, Escherichia Coli, Aspergillus niger, Candida albicans.
Testato in laboratorio su Escherichia Coli e Staphylococcus Aureus secondo la ISO 22196:2007.
Resiste a ripetuti cicli di pulizia senza perdere la sua efficacia.

Tipo di supporto:
intonaci civili tradizionali o premiscelati, scagliola, e prefabbricati in CLS.

Preparazione:
tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento e nell'aspetto. Su intonaci a scagliola si raccomanda di applicare una mano di isolante all'acqua, tipo ISOLACRIL Decora (vedi scheda tecnica).

APPLICAZIONE
PENNELLO, RULLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO.

DATI TECNICI:	
Condizioni ambientali:	T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO AL TATTO: 2-3h SOVRAPPLICABILE: 5-6h
Diluizione:	Acqua, 10-15%
Resa:	*Con una mano:* 12-13 m²/Litro secondo assorbimento del supporto
Aspetto:	OPACO

Confezioni: Lt.12 Lt.4 Lt. 0,75

Colori disponibili:
BIANCO e di tinte di cartella ISPIRAZIONI DAL MONDO, DECORA INTERNI ed NCS

Composizione:
Dispersione di cariche minerarie selezionate e elevato quantitativo di biossido di titanio, in legante acrilico, con aggiunta di additivi a base di ioni argento e di biocidi a largo spettro atti alla prevenzione delle muffe in parete.

Etichettatura:
In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:
secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.
Secchio con residui: speciali.

Conservazione:
T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:
360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail:decora@coloridecora.it

Massa volumica:	1,55 kg/L +/- 0,03
Residuo secco:	65% +/- 2
PH:	8-8,5
Resistenza agli alcali (UNI 10795):	Pittura resistente agli alcali
Punto di bianco (ASTM E313):	81
Presa di sporco (UNI 10792):	MOLTO BASSA - DL<1
Lavabilità (UNI 10795):	OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO >15000 cicli GARDNER
Lavabilità (UNI EN 13300):	Classe 1
Rapporto di contrasto, coprenza (UNI EN 13300)	Classe 2
Riduzione ceppi batterici dopo 24h (ISO 22196)	Escherichia Coli: 99,95% Staphylococcus Aureus: 99,99%

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail:decora@coloridecora.it