

INTO FONDO A CALCE

MALTA PER INTONACI



“INTO FONDO A CALCE” è una malta premiscelata specifica per realizzare intonaci interni ed esterni conforme ai requisiti della Comunità Europea (UNI EN 998-1 tipo GP). Completamente naturale, atossico, esente da emissioni di radiazioni gamma e gas radon.

“INTO FONDO A CALCE” ha un basso tenore di sali solubili e riproduce gli stessi materiali usati nell'edilizia storica. Il prodotto è composto da calce idraulica naturale NHL (UNI EN 459), ottenuta per cottura di marne e calcari a bassa temperatura. Il prodotto è esente da Cromo VI.

Modo d'impiego:

“INTO FONDO A CALCE” deve essere applicato su superfici livellate, compatte, pulite, esenti da polvere, parti inconsistenti, vernici, grasso e qualsiasi altro materiale che possa pregiudicarne il buon ancoraggio. E' pronto all'uso con semplice aggiunta di 4-5 litri di acqua per ogni confezione da 25 kg. Si consiglia di introdurre nel miscelatore i 3/4 di acqua necessaria, aggiungendo di seguito e continuamente il prodotto e la restante acqua, fino ad ottenere la consistenza voluta. Miscelare accuratamente fino ad ottenere un perfetto amalgama. Il prodotto non deve essere addizionato nella preparazione e posa con nessun altro legante. Applicare con normali attrezzature manuali o meccaniche. Non rimescolare il prodotto aggiungendo acqua una volta che ha iniziato la presa. Non applicare il prodotto in previsione di pioggia imminente, su superfici assolate o in presenza di forte vento.

APPLICAZIONE

CAZZUOLA, INTONACATRICE



DATI TECNICI:

Consumi:	17 Kg/m ² per cm di spessore
Peso specifico apparente malta fresca (UNI EN 1015-6):	1,950 g/cm ³ +/- 0,05
pH:	>11
Resistenza meccanica a compressione (UNI EN 1015-12):	28 giorni: > 6 N/mm ² (Classe CS IV)
Assorbimento per capillarità (UNI-EN 1015-18):	0,15 kg/m ² ·min ^{0.5}

Confezioni: Kg.25

Avvertenze:

La quantità di acqua nell'impasto deve essere ridotta al minimo. Verificare prima dell'uso l'integrità della confezione e non utilizzare il prodotto con presenza di grumi.

Aspetto:

Polvere Nocciola chiaro

Condizioni Ambientali:

T[°]min: 5°C, T[°]max: 30°C.

Conservazione:

Teme l'umidità, conservare in luogo riparato ed asciutto.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Vedere scheda di sicurezza.

Stabilità:

120 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail: decora@coloridecora.it



Permeabilità al vapore acqueo (UNI-EN 1015-19):	$\mu < 17$
Reazione al fuoco (UNI EN 13501-1):	F
Granulometria:	Max 2,5 mm
Diluizione:	Acqua 4,0-5,0 lt per confezione