RASOBEN F25GG

Malta Rasante Adesiva

RASOBEN F25GG, rasante in polvere, composto da leganti idraulici inerti selezionati, con spessori massimi di 0,7 mm, aggiunta di cemento Portland ad alta resistenza ed additivi chimici, le conferiscono ottime caratteristiche di impermeabilità sia all'acqua che all'anidride carbonica, resistenza ai solfati e ai cicli di gelo e di disgelo e di ottima adesione al supporto.

Impieghi:

-Rasatura da rifinire a spugna per Sistema a Cappotto DECOKLIMA certificazione EOTA 004. Finitura.
-Rasatura armata rinforzata con rete in fibra di vetro.
-Rasature di strutture in cemento armato ripristinate con malte antiritiro Rasoben M30TX o FB.
-Restauro di vecchie facciate.

APPLICAZIONE

TRAPANO, FRATTAZZO INOX, FRATTAZZO DI SPUGNA.

Modo d'uso:

RASOBEN F25GG deve essere applicato su superfici pulite, consistenti, prive di grasso e di qualsiasi altra sostanza che possa pregiudicarne l'adesione al supporto. Particolare attenzione deve essere prestata ai residui di disarmante che vanno rimossi completamente prima dell'applicazione. Diluire il prodotto con 5-6 litri d'acqua a confezione da Kg 25 e amalgamare con trapano a bassi giri fino ad ottenere un impasto omogeneo.

DATI TECNICI:			
Massa volumica apparente della malta fresca UNI EN 1015-6	1,68 g/cm³ +/- 0,01		
pH:	12 +/-0,5		
Granulometria:	0,7 mm		
Diluizione:	Acqua, 5-6 Litri per confezione		
Conducibilità Termica (UNI ENI 1745:2005)	0,7 W/mK		
Resistenza a Compressione (UNI EN 12190):	1gg >5,1 MPa	7gg >12,3 MPa	28gg >22 MPa
Resistenza a Flessione (UNI EN 12190):	1gg >1,3 MPa	7gg > 2,9 MPa	28gg >6,4MPa

Confezioni: Kg.25

Aspetto:

POLVERE BIANCA o GRIGIA

Consumi:

2,0 Kg/m² per mm di spessore

Avvertenze:

una volta iniziata la presa non rimescolare il prodotto aggiungendo acqua od altri materiali. Verificare l'integrità della confezione prima dell'uso, non utilizzare in presenza di grumi ed impiegare tutto il materiale una volta aperto il contenitore. Non applicare su superfici assolate.
Attendere la maturazione del prodotto per 15-21 giorni a seconda della stagione prima di applicare la finitura.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE 1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Vedere scheda di sicurezza.

Condizioni ambientali:

T°min: 5°C

Conservazione:

Teme l'umidità, conservare in luogo riparato ed asciutto.

Stabilità:

360 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società.

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail:decora@coloridecora.it