

TONAKINO

AI SILICATI

ALTA TRASPIRABILITÀ



DECORA SYSTEM



Finitura a spessore a base di silicati di potassio. Altamente traspirante, resistente alle intemperie, alla luce, agli agenti inquinanti. TONAKINO AI SILICATI è ideale per edifici storici di interesse artistico-ambientale. Ottimo da applicare come finitura sopra INTO MONO DEUMIDIFICANTE. Il prodotto è marcato CE secondo la norma UNI EN 15824.

Tipo di supporto:

intonaci civili tradizionali o premiscelati, vecchi intonaci già tinteggiati. Non applicare su fondi trattati con cicli filmogeni.

Preparazione:

tutti i supporti devono essere asciutti, puliti accuratamente, uniformi nell'assorbimento.

Pareti vecchie:

In caso di sfarinamento (intonaci) o sfogliamento (vecchie pitture), si consiglia il ripristino dell'integrità del supporto tramite raschiatura meccanica o idrolavaggio. Applicare una mano di fondo riempitivo DECK FONDO MEDIO AI SILICATI (vedi scheda tecnica).

Pareti nuove:

applicare una mano di primer trasparente ISOSIL Decora (vedi scheda tecnica).

Precauzioni:

Il ciclo applicativo eseguito in condizioni atmosferiche non idonee potrebbe influenzare negativamente i tempi di essiccazione, causando la perdita delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

In particolare l'applicazione eseguita con temperature superiori ai 30°C influenza negativamente il processo di silicatizzazione. Il silicato attivo residuo, potrebbe dare origine, sotto l'azione di precipitazioni, alla formazione di antiestetiche macchie o colature biancastre insolubili di silicato, per la risoluzione delle quali si rende necessario, prima di procedere alla riapplicazione del ciclo, un intervento di neutralizzazione.

Qualora si verificano precipitazioni violente prima che la pittura non protetta sia completamente essiccata si potrebbero evidenziare antiestetiche lumacature dall'aspetto traslucido e biancastro. Nel caso di comparsa di tale fenomeno bagnare immediatamente e abbondantemente con acqua corrente tutta la zona dove si estende la pittura senza strofinare oppure aspettare successivi eventi piovosi. È assolutamente sconsigliato ridipingere la zona interessata dal problema prima della scomparsa delle lumacature.

Confezioni: 25 Kg

Colori disponibili:

Cartelle colori TONAKINO, COLLEZIONE 1000 e COLLEZIONE 2000

Composizione:

Rivestimento a spessore a base di Silicati di potassio modificato con resine acriliche in dispersione, pigmenti con ossidi di ferro e cariche di natura esclusivamente minerale

Avvertenze:

prodotto caustico: data la forte causticità del prodotto, oltre a mani ed occhi, proteggere le superfici da non verniciare, specialmente le parti in alluminio e vetro, con mascheratura.

Etichettatura:

In conformità al Regolamento CE1272/2008 (CLP) il preparato viene etichettato come segue: Vedere scheda di sicurezza.

Tipologia rifiuti:

Secchio vuoto: speciali assimilabili agli urbani.

Secchio con residui: speciali.

Conservazione:

T°min: 5°C, T°max: 30°C.

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail: decora@coloridecora.it



APPLICAZIONE

FRATTAZZO INOX, FRATTAZZO DI PLASTICA, FRATTAZZO DI SPUGNA

Modo d'uso:

stendere con frattazzo inox una prima mano di TONAKINO dello spessore della grana scelta. Lasciare asciugare per almeno 8 ore e successivamente applicare una seconda mano, da rifinire con frattazzo di spugna usato in modo circolare. Lavorare sempre integralmente le pareti, al fine di evitare antiestetiche difformità del colore. Evitare di applicare in pieno sole e in presenza di forte vento.

Stabilità:

120 giorni nei contenitori originali.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della società

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali:	T°min: 5°C • T°max: 30°C • U.R.max: 65%
Essiccazione:	SECCO IN SUPERFICIE: 3-6h COMPLETAMENTE ASCIUTTO: 24-48h
Diluizione:	PRONTO USO. Non sottoporre ad agitazione con mescolatori meccanici.
Aspetto:	Opaco
Massa volumica:	1,730 kg/L +/- 0,03
Residuo secco:	80% +/- 2
PH:	>12
Grana Fine (GR 0,7 mm):	Con due mani: 2,2 – 2,6 Kg/m ²
Grana Media (GR 1,2 mm):	Con due mani: 3,5 – 4,0 Kg/m ²
Rustico (GR 1,5 mm):	Con una mano: 2,5 – 3,0 Kg/m ²
Permeabilità al vapore (UNI EN ISO 7783-2):	>150 g/m ² x 24h

www.coloridecora.it

COLORI DECORA Srl.
BASTIA UMBRA/PERUGIA
06083 Zona Ind.le - via degli Olmi, 10
Tel. 075 - 800 45 64 - Fax 075 - 800 48 76
e-mail: decora@coloridecora.it

